



户外消光剂 M60

- 主要成分 丙烯酸树脂与催化剂
- 技术参数 外观：浅黄色粉末
堆密度：550~650g/l
- 产品特性 15°光泽以上聚酯/TGIC 体系，根据 TGIC 品质每 15-20 份 M60 消耗 1 份 TGIC，制粉烘烤冒烟极少，抗黄变性能优异，表面细腻丰满。
- 使用方法 内挤，添加量 1~4.5%
- 推荐配方

材料	1	2	3	4
神剑 SJ4ET	570			
DSMP4600		570		
擎天 NH3307			570	
光华 GH2208				570
TGIC	45	45	45	45
KC701B	10	10	10	10
KC758	10	10	10	10
安息香	3	3	3	3
消光钋	309	309	309	309
炭黑	8	8	8	8
M-60	45	45	45	45
总计	1000	1000	1000	1000
挤出条件	I 区 95°C, II 区 120°C			
固化条件	200°C*12min/190°C*15min			
光泽%@60°	12	16	14.5	14

- 配方说明 消光填料含量增加，有利于消光宜选用慢速固化聚酯，或快速与慢速固化聚酯配合使用。
- 包装存储 聚乙烯内衬的牛皮纸袋，每袋净重 25 千克密封保存，请存放于阴凉干燥处，远离热源，避免阳光直射，合理储藏保质期为 12 个月。